



Scotch® Klebeband 3741

Standard Bindeklebeband

Produkt-Information

3/2006

Beschreibung

Scotch® Klebeband 3741 ist ein hochwertiges Bündelungs- und Sicherungsklebeband. Das Trägermaterial aus monoaxial gerecktem Polypropylenfilm ist beschichtet mit einem synthetischen Kautschuk, der eine hohe Scherfestigkeit und Anfangshaftung aufweist.

Anwendungen

Scotch® Klebeband 3741 kann problemlos mit Hilfe von handelsüblichen Handabrollern (z.B. H10; 12) oder L-Clip Geräten S-634 / S-857 verarbeitet werden. Einsatzgebiete sind das sichere Bündeln von zylindrischen Röhren, Plastikschläuchen und Metallstäben, außerdem das Bündeln von Paketen für Postsendungen (geringere Versandkosten und Sicherstellung, dass alle Pakete gleichzeitig beim Empfänger eintreffen) sowie das Verschließen von Lebensmittelverpackungen (eine mögliche Kontamination durch Metallklammern wird vermieden), die Versiegelung von Schaumstoffverpackungen und das Zusammenhalten von auf Palette gestapelten Kartonagen. #3740 wird idealerweise bei Raumtemperatur auf staubfreie Untergründe appliziert. Nach der Verklebung behält das Klebeband seine Funktionsfähigkeit bei allen Temperaturen, denen ein Packstück während Transport und Lagerung üblicherweise ausgesetzt ist..

Klebeband Merkmale*	3741
Klebstoff	Synthetischer Kautschuk (lösemittelfrei)
Trägermaterial	Hochfestes mono- axial gereckter Polypropylenfilm
Dicke des Trägers	50µm (0,078mm) AFERA 4006
Gesamtdicke	71µm (0,100mm) AFERA 4006
Farbe	Transparent, Elfenbein, schwarz, orange
Schälkraft auf Stahl	6,0 N/cm AFERA 4001
Reißkraft	200 N/cm AFERA 4004
Reißdehnung	40% AFERA 4005
Kern – Innendurchmesser	76,2 mm (3'')
Scherfestigkeit	4.500+ Minuten AFERA 4012

Lieferdaten	3741
Rollenlänge (m) Standard	66 Andere Größen sind an Mindestabnahmemengen gebunden. Einzelheiten erfahren Sie über das 3M Kundenservicebüro.
Rollenbreite (mm)	12, 15, 19, 25 Andere Größen sind an Mindestabnahmemengen gebunden. Einzelheiten erfahren Sie über das 3M Kundenservicebüro.

Lagerung

An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 18 – 21°C Lagertemperatur und 40 bis 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Ware nach Eingangsalter verarbeiten.

* Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M

3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 26 25
Telefax 0 21 31 / 14 38 17
www.3M-Klebetchnik.de
email: kleben.de@mmm.com